Анионит АНС
ТУ У 24.1-30168850-025-2002

Низкоосновный макропористый анионит

Матрица - сополимер стирола и дивинилбензола.

Ионогенные группы - первичные и третичные аминогруппы.

АНС - слабоосновная анионообменная смола макропористого типа, имеет стиролдивинилбензольную матрицу с первичными и третичными аминогруппами. Обладает развитой системой макропор, что обеспечивает высокую емкость и хорошую осмотическую стабильность.

Область применения :

- Предназначен для деминерализации вод с высоким солесодержанием благодаря высокой с

- Упаковка - двойные полиэтиленовые и полипропиленовые мешки (масса продукта 35 кг), ко
- Транспортируется крытым транспортом.
- Хранится в складских помещениях при температуре не ниже +2° С. Замороженный анионит
- Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Техническая характеристика

Внешний вид - зерна сферической формы.

Гранулометрический состав:Размер зерен в набухшем состоянии, мм 0,315 - 1,250			
Массовая доля рабочей фракции, %, не менее	95		
Массовая доля влаги, %	40 - 60		
Удельный вес набухшего анионита в Cl-форме, см^3/г			3,0
Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см^3, не менее			1
Динамическая обменная емкость, мг-экв/см^3, не менее			9
Осмотическая стабильность, %, не менее	85		
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, не более, мг/дм^3			0,